



PATENT SCHRIFT 134 770

Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 5 Absatz 1 des Änderungsgesetzes zum Patentgesetz

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

Int. Cl.²

- (11) 134 770 (44) 21.03.79 2(51) C 08 C 1/08
(21) WP C 08 C / 203 115 (22) 06.01.78

(71) VEB Chemische Werke Buna, Schkopau, DD


(72) Neupert, Hans-Joachim, Dr. Dipl.-Chem.; Müller, Volker, Dr.
Dipl.-Chem.; Stodolka, Heinz, Dipl.-Chem.; Neuhaus, Rolf,
Dipl.-Chem.; Völz, Lothar, Dr. Dipl.-Chem.; Klodt, Sabina,
Dipl.-Chem., DD

(73) siehe (72)

(74) Dr. Harry Schließ, Kombinat VEB Chemische Werke Buna,
4212 Schkopau

(54) Verfahren zur Herstellung synthetischer Kautschuklatices mit
hohem Feststoffgehalt

(57) Durch das erfindungsgemäße Verfahren können synthetische
Kautschuklatices auf einen Feststoffgehalt von etwa 60% konzentriert
werden, wobei die Viskositäten niedrig bleiben. Erfindungsgemäß werden
die Latices durch Aufrauhung mit einem über dem üblichen Optimum an
Aufrauhmittel liegenden Überschuß unter Anwendung eines erhöhten
Gravitationsfeldes konzentriert.



Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung synthetischer Kautschuklatices mit hohem Feststoffgehalt.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Es ist bekannt, daß Naturlatex in großem Umfang durch Zentrifugieren konzentriert wird (Brit. PS 219 635). Für die synthetischen Latices kommt ein Konzentrieren durch Zentrifugieren nicht in Frage, da diese Latices zumeist sehr kleine Teilchen aufweisen. Synthetische Latices lassen sich unter anderem durch Aufrahmen bis zu einem Feststoffgehalt von 50 - 55 % (US-PS 2 354 531; US-PS 2 058 247) konzentrieren. Die zu erreichende Latexkonzentration ist dabei stark von der Teilchengröße abhängig (E. Schmidt; K.H. Helsey; Ind. Eng. Chem. 43, 406 (1951)).

Die Erzielung einer maximalen Latexkonzentration ist von einer bestimmten Menge Aufrahmmittel bezogen auf Latexmasse abhängig. Zu geringe und zu hohe Konzentrationen ergeben einen ungenügenden Konzentrierungseffekt; bei hohen Aufrahmmittelkonzentrationen tritt außerdem eine Verdickung des Latex ein.

In der DL-PS 19 887 ist beschrieben, daß die durch Aufrauhmung erreichte Latexkonzentration durch Zentrifugieren um etwa 2 % vergrößert werden kann.

Der Aufrauhmprozeß ist sehr zeitaufwendig, und die erreichbare Latexkonzentration entspricht nicht den Anforderungen der Anwender.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, den Feststoffgehalt von synthetischen Latices auf 55 bis 65 % zu erhöhen und dabei die Viskositäten niedrig zu halten.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung synthetischer Kautschuklatices unter Anwendung der Aufrauhmethode zu entwickeln, wobei die obigen Forderungen erfüllt sein sollen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Aufrauhmung mit einem über dem üblichen Optimum an Aufrauhmittel liegenden Aufrauhmittelüberschuß unter Anwendung eines erhöhten Gravitationsfeldes durchgeführt wird.

Die synthetischen Kautschuklatices, die in der erfindungsgemäßen Weise behandelt werden, können Emulsionspolymerisate von konjugierten Dienkohlenwasserstoffen, wie 1,3-Butadien, Isopren, Chloropren und dgl. entweder allein oder im Gemisch miteinander und/oder im Gemisch mit einer oder mehreren monoäthylenischen Verbindungen, wie Styrol, Acrylnitril, Methacrylsäure und dgl. sein.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders für Kautschuklatices mit Butadien-Styrol-Copolymeren geeignet. Die Latices können in den Konzentrationen und mit den Teilchengrößen, wie sie beim Polymerisationsprozeß anfallen, eingesetzt werden.

Als Aufrahhmittel sind Pflanzenschleime, wie Tragant, Agar-Agar, Extrakte aus Irischem Moos, aus Johannisbrotkernen, Natriumalginat und Pektin, Proteinlösungen, wie solche von Casein, Leim, Gelatine, lösliche Zellulosederivate, wie Carboxymethylzellulose und dgl., wasserlösliche Hochpolymere und kplloide Tone einsetzbar.

Technische Einrichtungen zur Erzeugung hoher Gravitationsfelder können erfindungsgemäß diskontinuierlich arbeitende Zentrifugen und bevorzugt kontinuierlich arbeitende Separatoren sein.

Gemäß der Erfindung wird ein entmonomerisierter synthetischer Latex mit einem Aufrahhmittel, vorzugsweise Carboxymethylzellulose, innig vermischt und anschließend im erhöhten Gravitationsfeld konzentriert, oder der mit Aufrahhmittel vermischte synthetische Kautschuklatex wird zunächst im Gravitationsfeld der Erde in dafür üblichen Behältern aufgerahmt und nach Abtrennen des Serums im erhöhten Gravitationsfeld weiter konzentriert.

Der synthetische Kautschuklatex kann auch zunächst mit einer für die Aufrahmung optimalen Aufrahhmittelmenge im Gravitationsfeld der Erde in dafür vorgesehenen Behältern aufgerahmt werden und nach Abtrennen des Serums und einer weiteren Zugabe von Aufrahhmittel zum konzentrierten Latex im erhöhten Gravitationsfeld weiter konzentriert werden. In allen Fällen wird ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt größer als 60 % erhalten.

Das erfindungsgemäße Verfahren weist folgende Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Aufrahmprozess auf: Mit sehr geringem Zeitaufwand wird ein hochkonzentrierter Latex mit niedriger Viskosität erhalten. Dadurch werden die Transportkosten zum Anwender wesentlich herabgesetzt. Die niedrige Serumkonzentration des herkömmlichen Aufrahmverfahrens kann trotz des geringeren Zeitaufwandes beibehalten werden.

Diese Effekte sind für den Fachmann überraschend, denn es war nicht zu erwarten, daß durch Zugabe einer Aufrahmmittelmenge, die über der für die Aufrahmung von synthetischen Latices als optimal anzusehenden liegt, und Erhöhung des Gravitationsfeldes bei der Aufrahmung ein fließfähiger Latex mit einem Feststoffgehalt von über 60 % erhalten wird.

Die Erfindung soll nachstehend an Ausführungsbeispielen erläutert werden.

Ausführungsbeispiele

Beispiel 1

Für die folgenden Versuche wurde ein Butadien-Styrol-Kautschuklatex, der bei einer Temperatur von 50° C aus 70 Teilen Butadien und 30 Teilen Styrol in Gegenwart eines Mischenulgators aus 3,9 Teilen des Natriumsalzes einer Naphthalinsulfonsäure und 0,9 Teilen des Kaliumsalzes einer Fettsäure polymerisiert wurde, eingesetzt. Der Latex hatte einen Feststoffgehalt von 39 % und einen mittleren Latexteilchendurchmesser von 100 nm.

In den Latex wurden 3,7 g/l Latex Carboxymethylzellulose in Form einer 3,8 %igen wäßrigen Lösung eingeführt. Der so vorbehandelte Latex wurde für die Dauer von einer Stunde in einer Laborzentrifuge einem erhöhten Gravitationsfeld ausgesetzt. Nach der anschließenden Abtrennung des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von 62,1 % erhalten.

Beispiel 2

Der im Beispiel 1 charakterisierte Latex wurde mit 3 g/l Latex Carboxymethylzellulose in Form einer 3,8 %igen wäßrigen Lösung intensiv vermischt. Der so vorbehandelte Latex wurde in zylindrische Gefäße gefüllt und 24 Std. dem Gravitationsfeld der Erde ausgesetzt.

Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von 53,9 % erhalten. Dieser konzentrierte Kautschuklatex wurde anschließend mit weiteren 0,9 g/l Latex Carboxymethylzellulose verrührt und in einer Laborzentrifuge wie in Beispiel 1 behandelt. Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von 61,5 % erhalten.

Beispiel 3

Der im Beispiel 1 und 2 eingesetzte Latex wurde mit 3,7 g/l Latex Carboxymethylzellulose in Form einer 3,8 %igen wäßrigen Lösung innig vermischt und 24 Stunden dem Gravitationsfeld der Erde ausgesetzt. Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von nur 48 % erhalten. Dieser konzentrierte Kautschuklatex wurde anschließend in einer Laborzentrifuge wie in Beispiel 1 behandelt. Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem Feststoffgehalt von 62 % erhalten.

Alle Versuchsergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 1

Latex- ausgangs- konz. (Gev.-%)	Aufrahm- mittel (g/l Latex)	Latex- konz.nach der Auf- rahmung (Gev.-%)	Nach der Auf- rahmung zuge- gebene Auf- rahmmittel- menge (g/l Latex)	Latexkonz. nach dem Zentrifu- gieren (Gev.-%)
39	-	39	-	39
39	3,7	-	-	62,1
39	3,7	48	-	61,8
39	3	53,9	-	56
39	3	53,9	0,9	61,5

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.